



Электроискровой контроль сплошности

Евгений ПИЛАТОВ,
генеральный директор ООО «К-М» (группа компаний «КОНСТАНТА»)
(Санкт Петербург)

Одной из основных причин разрушения защитных диэлектрических покрытий в процессе эксплуатации изделий является наличие дефектов структуры различных посторонних включений и пустот, нарушений целостности (непрокрасов и пропусков из-за плохой подготовки поверхности, трещин, отслоений, микроотверстий, пористости и так далее) и недопустимых утонений покрытия.

Стандартами ASTMD 5162, ASTM G 62 и NACE SP0188 определен метод инструментального выявления вышеуказанных дефектов диэлектрических покрытий толщиной не менее 25 мкм с помощью высоковольтных электроискровых дефектоскопов.

Принцип действия электроискровых дефектоскопов основан на фиксации электрического пробоя высокого напряжения, приложенного между прижатым к поверхности покрытия электродом и токопроводящим изделием в местах дефектов структуры покрытия.

Данный метод контроля позволяет выявлять все указанные выше дефек-

ты покрытий на токопроводящих подложках и на бетонных основаниях и может использоваться для испытания покрытий толщиной от 25 мкм до 10 миллиметров и более.

Минимальное контрольное напряжение можно приблизительно определить по формуле стандарта ASTM G 62:

$$V=7,84x\sqrt{T},$$

где:

V – напряжение на электроде в кВ;

T – толщина диэлектрического покрытия в миллиметрах.

При проведении контроля «тонких» покрытий толщиной до 500 мкм возможно их повреждение. Для предотвращения повреждения покрытий необходимо

подбирать контрольное напряжение в зависимости от его электрической прочности и толщины покрытия.

Минимальное контрольное напряжение определяется напряжением пробоя воздушного промежутка толщиной, эквивалентной толщине покрытия.

Максимальное напряжение контроля определяется напряжением пробоя покрытия, то есть его электрической прочностью.

В таблице 1 приведены минимальные значения электрической прочности покрытий, которые можно контролировать высоковольтным электроискровым методом при толщинах от 50 мкм до 1 мм.

Напряжение контроля должно находиться в промежутке между напряжением пробоя по воздуху и минимальным напряжением пробоя покрытия.

Определение напряжения пробоя по воздуху

Напряжение пробоя воздушного промежутка T эквивалентно минимально требуемому напряжению на электроде при контроле сплошности покрытия толщиной T.

Стандарты ASTM G 62 и NACE SP0490 устанавливают эмпирическую формулу для приблизительного определения напряжения пробоя по воздуху в кВ при толщинах покрытия не более 1 миллиметра:

$$V=0,104x\sqrt{T},$$

где:

V – напряжение на электроде, кВ;

T – толщина диэлектрического покрытия, мкм.

Соответствие значений минимального контрольного напряжения и толщины диэлектрического покрытия приведено в таблице 2.

Зная напряжение пробоя воздушного промежутка толщиной T, можно определить минимальную электрическую прочность покрытия, которое контролируется высоковольтным электроискровым дефектоскопом при толщине покрытия T.

В реальных условиях электрическая прочность воздуха зависит от температуры, влажности, давления, формы и размеров электрода, поэтому для опре-





деления действительного значения минимального напряжения контроля жела-тельна калибровка дефектоскопа с рабо-чим электродом при соответствующих условиях окружающей среды.

Процедура калибровки приведена в стандартах ASTM D 5162 и NACE SP0490:

1. Калибровка производится при усло-виях окружающей среды, соотвествую-щих условиям испытаний с исполь-зованием рабочего электрода.

2. Определяется толщина покрытия.

3. На испытуемом покрытии нуж-но сделать прокол до подложки диаметром 0,8–1 миллиметр либо на непо-крытое основание наложить диэлек-трический шаблон толщиной, соотвествующей толщине контролируемо-го покрытия, с отверстием диаметром 0,8–1 миллиметр.

4. По известной толщине покрытия установить на рабочем электроде на-прежние, приблизительно соотвествую-щее напряжение пробоя по воздуху для данной толщины (напряже-ние пробоя определяется из эмпириче-ских формул или таблиц).

5. Увеличивая или уменьшая напря-жение на контрольном электроде, уста-новить минимальное напряжение, при котором фиксируется пробой (сигнали-зация и появление искры).

6. Данное напряжение является напря-жением пробоя по воздуху.


Определение минимального напряжения пробоя покрытия

Минимальное напряжение пробоя покрытия (в кВ) определяется из его электрической прочности как произведение электрической прочности (в кВ/мм) на толщину покрытия (в мил-лиметрах). Если электрическая про-чность покрытия неизвестна, ее можно определить опытным путем (проце-дура определения приведена в стандарте ASTM G 62):

1. На образце с покрытием, идентич-ным контролируемому, определить его толщину.

2. По известной толщине покрытия установить на рабочем электроде ми-

Примеры дефектов структуры защитных покрытий




A, B – поры, трещины, непрокрасы

C, D – недопустимые утонения

F – пустоты и инородные включения

Принцип действия электроискрового дефектоскопа



нимальное напряжение, соотвествую-щее напряжению пробоя по воздуху для данной толщины.

3. Увеличивать напряжение на элек-троде до появления звукового сигнала о пробое и появления искры.

4. Определить электрическую про-чность покрытия (в кВ/мм) как частное от деления напряжения пробоя (в кВ) на толщину (в миллиметрах).

5. Определить минимальное напря-жение пробоя покрытия.

Процедура контроля сплошности тонких и лакокрасочных покрытий

Если нормативно определено кон-трольное напряжение, то можно про-вести контроль сплошности покрытия в соотвествии с руководством по экс-плуатации дефектоскопа.

Если для покрытия не определено нормативное напряжение контроля, то необходимо:

1. Определить минимальную толщи-ну контролируемого покрытия.

2. Определить напряжение пробоя по воздуху для данной толщины покрытия (экспериментально или приближенно по формулам или таблицам).

3. Определить минимальное значе-ние напряжения пробоя покрытия (из нормативных характеристик покры-тия или экспериментально).

4. В случае если напряжение пробоя по воздуху больше минимального напряжения пробоя покрытия, элек-троискровой высоковольтный метод контроля сплошности не при-меняется.

5. В зависимости от поставленной за-дачи контроля, определить напряжение контроля в промежутке между напря-жением пробоя по воздуху и напряже-нием пробоя покрытия (в соотвествии с рекомендациями ASTM D 5162).

6. Если необходимо выявление де-фектов типа «недопустимое утонение», установить контрольное напряжение равным напряжению пробоя при оста-точной толщине покрытия.

7. Провести контроль сплошности по-крытия в соотвествии с руководством по эксплуатации дефектоскопа.

Табл. 1. Минимальные значения электрической прочности покрытий

T, мкм	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Электрическая прочность покрытия, кВ/мм	14	10	8,7	7,5	6,4	6	5,4	5,3	4,9	4,6	4,2	4	3,6	3,4	3,3

Табл. 2. Соответствие значений минимального контрольного напряжения и толщины диэлектрического покрытия

T, мкм	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
V, кВ	0,7	1,0	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,8	2,9	3,1	3,3